



IMO Oblak Izidor s.p.
Šentjošt nad Horjulom 12

Vrhunska lepila za keramiko

www.imo.si info@imo.si

Tel: 01 75 40 197

M: 051 655415



NAVODILO ZA DOBETONIRANJE Z IMOKRILOM

Navodila so namenjena dobetoniranju zunanjih površin.

V primeru dobetoniranja v notranjih prostorih, lahko uporabite navadni Imokril, ki je enkrat bolj razredčen in zato cenejši, a vseeno povsem zanesljiv.

Stara betonska podlaga mora biti temeljito očiščena in obrušena nestrjene cementne skorjice. Zunanje površine svetujemo dan prej oprati pod visokim pritiskom.

Na tako očiščen beton ne potrebujete predhodnega prajmerja. V tankem sloju nanesimo najprej mešanico Imokril elastika in suhe mešanice betona (2 vol dela peska 0-4 in 1 vol del cementa). Mešanica naj bo tekoča, podobne viskoznosti kot npr. med, brez dodane vode. V bistvo je to tako imenovani špric, pripravljen z Imokril elastikom namesto vode.

Poraba Imokril elastika je v tem primeru cca 0,5kg na m².

Takoj nato pa na svežo, tako pripravljeno polimer cementno posteljico položimo beton.

Če je beton v tanjšem sloju od 3,5cm, mu je potrebno dodati ustrezno količino Imokril elastika.

Tako bo kvalitetnejši, z manj skrčka in manjšo možnostjo izsušitve. Več kot je Imokrila v betonu odpornejši je na zmrzal. Potrebno ga je zaščititi pred soncem in prve dni večkrat malo porositi z vodo. S tem dobite precej večjo trdnost. Izredne trdnosti dobite z gostim betonom, ki ga temeljito zbijete.

POZOR receptura je samo informativna v kg in ne v volumskih deležih. Beton pripravite tak kot zahteva namen uporabe in sestava, ter vlažnost peska in cementa. Za zamešanje pa uporabite ustrezno razredčen Imokril ali Imokril Elastik, kot je navedeno v tabeli.

Spodaj je tabela s priporočenimi recepturami in porabo.

Dodajanje Imokril elastika v betonski tlak. Receptura za 1m ³ estriha v kg.						
debelina estriha	posteljica	1cm	2cm	3cm	4cm	5cm
pesek 0-4mm vkg	20	1620	1620	1620	1620	1620
cement v kg	10	320	320	320	320	320
voda		80	120	133,3	140	160
Imokril elastik	5	80	40	26,7	20	0
Razmerje Imokril elastik:voda		1:1	1:3	1:5	1:7	
Za m ² tlaka	10	100	50	33,3	25	20
Poraba Imokril elastika na m ²	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Cena polimera na m ² z DDV	1,99	3,15	3,15	3,16	3,15	0,00

Receptura je samo približna in je zelo odvisna od sestave in vlažnosti peska.
V primeru vročine je potrebno povečati porabo Imokril elastika oziroma negovati beton.
Poraba polimera za cementno posteljico je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.